

Antik-Wachs fest

Für rohe und gewachste Möbel, Truhen,
Schnitzereien, Skulpturen und Bilderrahmen



1 Liter reicht für ca.
18 m² je Anstrich



Für Kinderspielzeug
geeignet



Für innen



Eigenschaften:

Geruchsarmes, pastöses Wachs aus naturreinem Bienen- und Carnaubawachs. Schützt und pflegt Holzoberflächen auf natürlicher Basis. Erzeugt natürlich glänzende, griffige und optisch sehr ansprechende Oberflächen. Auf Basis pflanzlicher Rohstoffe. Verleiht einen atmungsaktiven Oberflächenschutz. Die behandelten Flächen entsprechen der DIN EN 71, Teil 3 (Sicherheit von Spielzeug) und der DIN 53160 (speichel- und schweißecht).

Anwendungsbereiche:

Zur Pflege, Auffrischung und Veredlung von rohen oder bereits gewachsen/geölten Hölzern im Innenbereich. Besonders geeignet zur Werterhaltung antiker Gegenstände wie Möbel, Türen, Wand- und Deckenverkleidungen, Truhen, Schnitzereien, Skulpturen, Bilderrahmen oder alter, gelaugter Eichenschränke.

Technische Daten

Dichte bei 20 °C: ca. 0,820–0,830 g/cm³ (DIN 51757)

Auftragsmethode: Ballen

Auftragsmenge: 60 g/m²

Farbtöne:

natur

Gebindegrößen:

200 ml und 375 ml

Lagerung:

Trocken und kühl lagern. Vor Frost schützen. Haltbarkeit im original verschlossenen Gebinde mindestens 5 Jahre. Anbruchgebilde nach Entnahme dicht verschließen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer Sammelstelle für Altlacke abgeben (EAK-Nr.: 07 06 08).

Wassergefährdungsklasse:

WGK 1 (schwach wassergefährdend)

Warnhinweise:

Geeignete Schutzkleidung tragen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gute Belüftung sorgen. Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.

Vorbereitung:

Die zu behandelnde Holzoberfläche muss sauber, trocken sowie fettfrei sein. Bunte Bemalungen vor der Anwendung auf Farbechtheit prüfen.

Verarbeitung:

(Objekttemperatur > 15 °C, Holzfeuchte 8–12 %)
Antikwachs mit einem weichen, sauberen Tuch oder Ballen gleichmäßig dünn in Richtung der Holzmaserung auftragen. Bei guter Belüftung über Nacht trocknen lassen und die Oberfläche mit einer Wachspolierbürste polieren, bis ein seidiger Glanz entsteht. Bei stark saugenden Hölzern die Behandlung wiederholen. Ein zweimaliger Auftrag ergibt einen fülligeren Wachsfilm.

Ergiebigkeit:

1 Liter reicht für ca. 18 m² je Anstrich.

Trocknung:

(bei 20 °C und 50 % relative Luftfeuchte)
Bei guter Belüftung über Nacht trocknen lassen.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Verwendete Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit CLOU EV-Verdünnung reinigen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gute Belüftung sorgen.

Diese Informationen sollen und können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Versuchsreihen und Erfahrungen. Da wir die Anwendung und Verarbeitung vor Ort nicht beeinflussen können, ist eine Haftung aus dem Inhalt dieses Merkblatts nicht abzuleiten. Die Verfahrensangaben müssen eigenverantwortlich den vorherrschenden Arbeitsbedingungen angepasst werden und die Eignung der Produkte für den beabsichtigten Verwendungszweck ist ggf. durch eine Probeverarbeitung zu prüfen. Unsere Produkte sind für professionelle Verarbeiter hergestellt, die über ein fundiertes Wissen bzgl. der Verarbeitung von Lacken, Lasuren und Beizen verfügen. Bei Unsicherheiten beraten unsere Anwendungs- und Labortechniker nach bestem Wissen. Diese Beratungen sind, sofern sie nicht schriftlich bestätigt wurden, unverbindlich. Wir gewährleisten selbstverständlich die Qualität unserer Produkte. Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen. Die jeweils neueste Version unserer Technischen Merkblätter finden Sie im Internet unter www.clou.de. Stand Dezember 2020