

## Construct PUR-Express

### PUR-Montageklebstoff

#### EIGENSCHAFTEN

- Kurze Presszeit
- Extrem hohe Endfestigkeit
- Standfest
- Leicht zu verteilen
- Spaltfüllend bis zu 2 mm
- Lösemittelfrei
- Auch geeignet für Natursteinverklebungen, z.B. Marmor
- Wasserbeständig nach DIN EN 204/ D4
- Wärmestandfestigkeit gemessen nach DIN EN 14257 >8 N/mm<sup>2</sup>

#### TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis:	Gefülltes Polyurethan-Prepolymer
Dichte:	Ca. 1,48 g/cm <sup>3</sup>
Farbe:	Perlweiß
Verarbeitungstemperatur:	Nicht unter 5°C, nicht über 40°C
Offene Zeit:	Max. 5 Minuten, abhängig von Temperatur, Luft- und Materialfeuchtigkeit.
Verbrauch:	Ca. 200 g/m <sup>2</sup> , je nach Anwendung
Pressdruck:	Mit der Höhe des Pressdruckes steigt erfahrungsgemäß die Endfestigkeit. Max. 0,8 N/mm <sup>2</sup>
Verleimungsfestigkeit:	DIN EN 204, Beanspruchungsgruppe D4



Presszeit:	Bei spannungsfreien Verklebungen von Holzwerkstoffen ab 9 min. Bei spannungsreichen Verklebungen oder anderen Materialien länger.
Lagerstabilität:	12 Monate

#### EINSATZBEREICHE

Universeller Klebstoff für punktförmige und flächige Montageverklebungen, z.B. von:

- Holz- und Holzwerkstoffen
- Treppengeländerstäben
- Stein und Naturstein
- Metallen und Kunststoffen in Verbindung mit saugfähigen Werkstoffen
- Dämmelementen
- Dübeln in Mauerwerk
- Styropor



## UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Mindestens eine zu verklebende Seite muss saugfähig sein. Geeignet sind die meisten feuchtigkeitsdurchlässigen Untergründe, wie z. B. Holz, Gipskarton, Putz, Beton u. ä.

Nur staub-, fettfreie und trockene Materialien verkleben. Bei Holzverleimungen sollte die Holzfeuchtigkeit nicht über 15% und nicht unter 8% liegen.

Bei Metallen, insbesondere bei Blei und Aluminium, sind die vorhandenen Oxidschichten unmittelbar vor der Verklebung zu entfernen (sorgfältig anschleifen und mit einem entfettenden Lösungsmittel, z.B. Aceton, abwaschen).

Sehr glatte Oberflächen mit Schleifpapier (P 120) anschleifen. Bei sehr trockenem Holz ist es ratsam, die zu verleimenden Oberflächen unmittelbar vor dem Klebstoffauftrag mit einem leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch abwischen. Eine passgenaue Fügung ist zwingend notwendig. Bei inhaltsstoffreichen Hölzern, wie z. B. Teak, die Klebeflächen mit Aceton abwaschen.

## VERARBEITUNG

### Leimauftrag:

Je nach Anwendung strangförmig oder ggf. mit PE-Leimkamm gleichmäßig flächig verteilen.

### Pressdruck/Verpressung:

Abhängig von Struktur, Form und Dichte des Materials maximal 0,8 N/mm<sup>2</sup>. Mit der Höhe des Pressdruckes steigt auch erfahrungsgemäß die Endfestigkeit.

### Presszeit:

Die Presszeit ist abhängig von Struktur, Feuchte, Dichte und Form des Materials. Bei spannungsfreien Verklebungen von Holzwerkstoffen beträgt die Presszeit ca. 9 Minuten. Bei spannungsfreien Verklebungen mit einem nicht saugenden Untergrund verlängert sich die Presszeit erfahrungsgemäß um den Faktor 1,9.

### Offene Zeit:

Die offene Zeit ist abhängig von der Raumtemperatur, Luft- und Holzfeuchte sowie der Klebstoffverteilung. Bei 23°C /50%r.F. beträgt sie ca. 5 Minuten. Innerhalb dieser Zeit sind die Teile zu fügen und zu pressen.

### Überstreichbarkeit:

Nach der Aushärtung mit allen gängigen Anstrichsystemen zu beschichten.

Bei Anwendungen im Außenbereich muss die Klebefuge vor direkter Bewitterung geschützt werden. Holz ist im Außenbereich mit einem geeigneten Oberflächenschutz zu versehen und konstruktiv zu schützen.

## REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Mit Aceton oder Verdünnung, solange der Leim noch nicht abgebunden hat. Ausgehärteter Leim lässt sich nur noch mechanisch entfernen.

## BITTE BEACHTEN

Da Ponal Construct PUR-EXPRESS sehr gut Metalle und Kunststoffe verklebt, müssen Teile, die nicht verklebt werden sollen, durch eine PE-Folie o.ä. geschützt werden.

Nicht geeignet für PE, PP, PTFE, PVC o. ä. Kunststoffe. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlich hergestellter Materialien (Metalle/ Kunststoffe) sind Eigenversuche zu empfehlen.

## LAGERUNG

Fest verschlossen, trocken und frostfrei 12 Monate lagern.

## VERPACKUNG

### Artikel-Kurzzeichen

PNC6G

### Gebindegrößen

6 Kartuschen à 440 g



## SICHERHEITSHINWEISE

Bitte informieren Sie sich vor Beginn der Verarbeitung anhand des aktuellen Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge.

Das Sicherheitsdatenblatt ist unter [www.mymsds.henkel.com](http://www.mymsds.henkel.com) erhältlich.



Informationen für Allergiker unter  
Tel. 0049 (0)211 797 0 (Stichwort Notfall)

## ENTSORGUNGSHINWEIS

Verpackung nur restentleert zur Wiederverwertung geben. Ausgehärtete Produktreste als hausmüllähnlichen Gewerbeabfall bzw. als Baustellenabfall entsorgen. Nicht ausgehärtete Produktreste sind der Schadstoffsammlung zuzuführen. Leere Verpackung der Wiederverwertung zuführen.

Europäische Abfallschlüsselnummer Ponal Construct PUR-Express (EAK): 080501

*Unsere Handwerkerberatung steht Ihnen unter  
Tel: 0211/797-6700 zur Verfügung.*

---

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA  
Henkelstr. 67 · D-40589 Düsseldorf  
Tel. +49 (0) 211/ 797-0  
[www.ponal.de](http://www.ponal.de)